

KIVÁLÓ RÖGZÍTÉS



RAWLPLUG®
GLUE
FIX & GO
HIGH TACK

RUGALMAS RAGASZTÓ

- Azonnali kezdeti tapadással
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas
- Víz alatt is ragaszt
- Penész és gombaálló
- Ragasztóerő akár 24 kg/cm²

SZÁMTALAN FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK



Beton



Nagy sűrűségű természetes kő



Tömör téglá



Fémlemez és profilok



Védett fémek
(alumínium, sárgaréz,
réz, acél, horganyzott
fémlemez)




Fa



OSB




Forgácslap



Polisztirol (EPS) táblák



XPS extrudált
polisztirol szigetelő
lemezek



Kerámia



Gipsz



Üveg



Parafa



Tükrök

ALKALMAZÁSI FELÜLETEK



Szerelési
munkák



Szekrények, konzolok és
fali konzolok



Dekoráció



Ajtók és ablakok



Padlók és teraszok



Keretek, profilok,
lécek



Ragasztás



Tükrök



Szegélyek és
befejező profilok



Faelemek



Befejező munkák

webshop: www.koelner.hu

KIVÁLÓ RÖGZÍTÉS

RAWLPLUG®

GLUE

FIX & GO

HIGH TACK



RUGALMAS RAGASZTÓ

- Azonnali kezdeti tapadással
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas
- Víz alatt is ragaszt
- Penész és gombaálló
- Ragasztóerő akár 24 kg/cm²

71330

290 ml



HIGH TACK SZERELŐRAGASZTÓ

Rugalmas ragasztó rendkívül erős és azonnali kezdeti tapadással. Nem tartalmaz szilikont, lúgokat, savakat és izocianátokat. Környezetbarát és élelmiszerrel érintkezve biztonságos. Lehetővé teszi a ragasztást függőleges felületeken további megtámasztás nélkül. Jó ellenállás vízzel, alifás oldószerekkel, szénhidrogénekkel, ketonokkal, észterekkel, alkoholokkal, híg ásványi savakkal, lúgokkal és sós vízzel szemben. Gyenge ellenállás aromás oldószerekkel, tömény savakkal és klórozott szénhidrogénekkel szemben. Nem ajánlott üvegezési tömítőanyagként, és nem alkalmas akváriumok ragasztására. Nem tapad PE, PP, PC, PMMA, PTFE, lágy műanyagok, neoprén és bitumenes felületekhez. Minden aljzaton ajánlott tapadási és kompatibilitási teszt elvégzése.

HASZNÁLATI MÓD

A szerelőragasztó különböző dekorációs, befejező és ipari elemek ragasztására szolgál. A felület legyen tiszta, por-, szennyeződés-, zsír-, olaj-, rozsdá- és egyéb tapadást rontó anyagoktól mentes. A ragasztót kézi vagy pneumatikus kinyomópisztollyal, függőleges irányban, 2–3 mm vastag csíkokban kell felhordani, megfelelő szellőzés biztosítása mellett. A felületeket illesse össze és erősen nyomja össze. A kötés végső szilárdságát 1–7 nap alatt éri el, a vastagságtól és a környezeti feltételektől függően. A ragasztott elem helyzete csak elcsúsztatással (szétválasztás nélkül) korrigálható. Ásványi aljzatok esetén alapozó használata ajánlott. Rugalmas, csavarodás- és rezgésálló. Festhető és lakkozható.

BIZTONSÁG

Trimetoxivinilszilánt és N-(3-(trimetoxiszilil)propil)etiléndiamint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. A biztonsági adatlap kérésre elérhető.

Ajánlott felületek

Beton	Üveg	Klinker	Gipszkarton	Természetes kő
Tégla	Kerámia	Tetőcserép	OSB lap	Acél és alumínium
Szilikátok	Műanyagok	Gipsz	Sárgaréz	Fa
Terrakotta	PVC	Parafa	Réz	Egyéb

 26	RAWLPLUG S.A. ul. Kwidzyńska 6 51-416 Wrocław, Polska, tel: +48 71 326 01 00	DoP-EN15651-1-R-SL-FIX
		EN 15651-1: 2012, F-INT
Műszaki adatok (23°C / 50% RH mellett)		Teljesítményjellemzők
Szakítószilárdság		2,6 N/mm²
Shore A keménység		53 ± 3
Térfogatcsökkenés		< 5%
Szakadási nyúlás		kb. 400%
Bőrsődési idő		kb. 15 perc
Teljes kikeményedési idő (3 mm-es réteg)		22 óra
Hőállóság kikeményedés után		-40°C-tól +90°C-ig
Ajánlott alkalmazási hőmérséklet		0°C-tól +40°C-ig
Tárolási hőmérséklet		+5°C-tól +30°C-ig

A lejárati dátum a patron tetején található.

Térfogat

290 ml

Cikkszám: 71330


R-SL-FIX-HT-02-HU



ISEGA



FEHÉR



5 906675 657097

webshop: www.koelner.hu